



**PalaRepair-501**



**ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ  
СОСТАВ**



СГР

RU.77.01.34.008.E.002703.10.19

## ОСОБЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- ❖ Экологически чистый материал, не содержит органические растворители, не выделяет опасных веществ, на цементной основе для наружных и внутренних работ
- ❖ Не вздувается и не отклеивается/ надежная защита от атмосферных воздействий
- ❖ Нанесение на влажные (не мокрые) основания
- ❖ Обладает защитными свойствами при действии щелочей, кислот и солевых растворов, хлоридных и сульфатных вод
- ❖ Для гидроизоляции ванных и душевых комнат, кухней, жилых комнат; крыш, потолков, балконов, террас, бассейнов, фонтанов, резервуаров с водой, искусственных водоемов; бетонов разного типа, подвалов, цокольных частей зданий, фасадов и других наружных поверхностей
- ❖ Обеспечивает эффект «самозалечивания» путем блокирования пор и микротрещин до 2мм
- ❖ Долговечность на протяжении всего срока эксплуатации

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СЛОЙ НАНЕСЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Вид нагрузки	Примерная толщина слоя
Влажное помещение с вероятностью возможного разового протекания	1 - 2 мм
Постоянный или периодический контакт с водой без давления (душевые, мини-фонтаны)	2 - 3 мм
Постоянный контакт с водой под давлением (бассейны, резервуары)	3 - 5 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет.....	серый
Фракция наполнителя.....	до 0,4 мм
Пропорция замеса.....	На 1 кг смеси 0,22-0,25 л/ воды - для шпателя На 1 кг смеси 0,25-0,30 л/воды - для кисти
Рекомендуемая толщина покрытия.....	2 - 5 мм
Расход при толщине слоя 1мм.....	1,2 - 1,4 кг/м <sup>2</sup>
Прочность на сжатие .....	25 МПа
Прочность сцепления с основанием.....	1 МПа
Жизнеспособность раствора.....	5 - 6 часов
Водонепроницаемость.....	при прямом давлении W8 при обратном давлении W2
Время высыхания каждого слоя.....	3 - 4 часа
Эксплуатация поверхности.....	через 24 часа
Нанесение последующих материалов.....	через 3 суток
Достижение полной прочности.....	28 суток
Температура работ и основания.....	от +5°С до + 30°С
Температура эксплуатации.....	от - 50°С до + 50°С
Морозостойкость.....	70 циклов