



## ГРУНТОВКА СЦЕПЛЯЮЩАЯ BETON-CONTACT QUALITY PALADIUM

Грунтовка **PALADIUM BETON-CONTACT QUALITY** представляет собой водную дисперсию полимера на основе латекса, фракционированного песка, антисептика и целевых добавок.

**BETON-CONTACT QUALITY** - универсальное решение для повышения адгезивных свойств и обеспечения фиксации наносимых материалов. Предназначена для подготовки гладких слабо впитывающих и не впитывающих влагу сложных оснований – бетонное (монолитное, панельное), каменное, пенополистирольные плиты, старая плитка и краска, а также по другим плотным гладким основаниям к дальнейшему нанесению отделочных материалов. Имеет высокую вязкость, полностью заполняет поры основания, почти не проникая в саму структуру поверхности. Обработка современным составом придает поверхности водоотталкивающие свойства. Обеспечивает шероховатость поверхности, при этом, не нарушает естественную паропроницаемость материалов.

### ОСОБЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- Экологически чистый материал, не содержит и не выделяет опасных веществ
- Для наружных и внутренних работ
- Для внутренних помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности
- Для гладких монолитных оснований
- Для создания шероховатой поверхности перед гипсовыми штукатурками и укладкой плитки
- Увеличивает прочность сцепления материалов с основанием
- Снижает расход укрывного материала
- Укрепляет слабые поверхности
- Обладает антисептическим эффектом
- Для уменьшения водопоглощения из смеси
- Имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости
- Обеспечивает долговечность эксплуатации материалов

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, слоев старой штукатурки, красок и других веществ, уменьшающих адгезию грунтовки к основанию. Металлические элементы защитить антикоррозийными средствами. Непрочные и подверженные осыпанию участки основания необходимо предварительно удалить. Имеющиеся сколы, выбоины, трещины, неровности и дефекты рекомендуется предварительно заполнить Ремонтным составом **PALADIUM**.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовка **PALADIUM BETON-CONTACT QUALITY** готова к применению и не требует разбавления. Перед применением грунтовку рекомендуется тщательно перемешать. Грунтовка наносится с помощью щетки, кисти или валика. Дальнейшие работы с поверхностью проводятся после полного высыхания грунтовки. Оценить качество высыхания можно рукой: загрунтованная поверхность

перестает быть липкой. Для достижения оптимального результата рекомендуется наносить второй слой грунтовки, после высыхания первого слоя (примерно через 1 - 2 часа).

Данные рекомендации по применению актуальны при температуре +18°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Грунтовка PALADIUM ВЕТОН-КОНТАКТ QUALITY поставляется в пластиковой канистре по 6 кг. Хранить 12 месяцев с даты изготовления, в неповрежденной заводской упаковке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет розовый

Фракция наполнителя до 1,2 мм

Расход на слой 0,2 - 0,3 кг/м<sup>2</sup>

Время высыхания одного слоя 120 минут

Температура работ и основания от +5°C до +30°C

Температура эксплуатации от -50°C до +50°C

5 циклов (замораживания и оттаивания)